

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Sülfün asidi türevi
Görünüşü	: Beyaz toz
pH (1%)	: 4.5± 0.5

### Özellikleri

- **TiyoÜre Dioksit**, polyester, polyester-pamuk karışımlarının yıkanmasında,
- **TiyoÜre Dioksit**, boyama ve baskı sonrası kontinü yıkamalarda,
- **TiyoÜre Dioksit**, hatalı boyaların sökülmesinde, polyamidin ağartılmasında,
- **TiyoÜre Dioksit**, kükürt boyarmaddelerle boyamada ve küp boyamalarda hidrosülfid yerine kullanılabilir.

### Kullanım Şekli

- **TiyoÜre Dioksit**, hatalı boyaların sökülmesinde genelde hidrosülfid miktarının dörtte biri kadar az miktarda kullanılır, fakat boyarmaddelerin çeşitliliğine göre ön reçeteler çalışmalıdır.

<b>TiyoÜre Dioksit</b>	2-3 g/l
<b>NaOH (38°Be)</b>	8-15 ml/l
	20-60 dakika, kaynama sıcaklığı

- **Ves RDK-T**, boyama ve baskı sonrası kontinü yıkamada,

<b>TiyoÜre Dioksit</b>	1-2 g/l
<b>NaOH (38°Be)</b>	5-7 ml/l
<b>VesWash PG 12</b>	0.3-0.5 g/l

80-95°C, boya rengine göre 15-80 saniye

- **Ves RDK-T**, polyester, polyester/pamuk karışımlarının yıkanması ve bobin boyamada,

<b>TiyoÜre Dioksit</b>	0.2-0.4 g/l
<b>NaOH (38°Be)</b>	2-4 ml/l
<b>VesWash PG 12</b>	1.0-2.0 g/l

70°C, 20-30 dakika

### Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarda 5-25°C arasında depolanmalı, direkt güneş ışığı ve donmaktan korunmalıdır. Bu şartlarda depolama ömrü 6 aydır. Metal tuzları, alkali ve okside olabilecek maddelerden ayrı depolanmalıdır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

### Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27