

Spesifikasyonları

Yapısı	: PES reçine ve silikon emülsiyonu modifikasyonu
Görünüşü	: Sarımsı - bulanık sıvı
Katı madde	: %24 ± 1
pH	: 4.0–6.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- **VeraSil SOL PN 20**, her türlü pamuk-sentetik, PES, poly-viskon, naylon, yün ve karışımlarında kullanılan özel karışım formülasyondur.
- Kumaşa yüksek yumuşatma özelliği verir.
- Kayganlık, dolgunluk ve dökümlü tuşe veren bir silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararma yapmaz.
- **VeraSil SOL PN 20**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VeraSil SOL PN 20**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektrikleymeyi önler.
- Alkali dayanımı yüksektir. 3-10 pH aralığında dahi çalışma imkanı vardır.
- PES boyamada disperse, egalize ve oligomer önleme özelliği vardır, migrasyonu önler
- Renk verimini artırır, parlak bir görüntü sağlar.
- Kırık önleyici kullanımı engeller.
- Boyama sonrası proste tekrar RAM işleminde apre verilmesine gerek yoktur.
- PES boyama işleminde boya banyosunda rahatlıkla verilebilir.
- Sıcaklığa karşı stabilitesi yüksektir. 80-130°C'de dahi sorunsuz kullanılabilmesi çektirme ve jet makinelerinde **VeraSil SOL PN 20**'yi özel bir ürün kılar.
- **VeraSil SOL PN 20**, işletmelerde pH ve sıcaklıktan doğabilecek problemleri engeller.

Kullanım Şekli

VeraSil SOL PN 20, overflow, jet, fular ve jiggerde kullanılabilir.

1- Fular metodu;

VeraSil SOL PN 20	20 – 30 g/l
pH	4 – 5
Sıcaklık	20 – 40°C
Pick-up	65 – 100%

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



VeraSil SOL PN 20

Özel PES Silikon Emülsiyonu

Kurutma	100 – 130°C
Fikse	130 – 180°C, 1 – 4 dakika

2-Çektirme metodu;

<i>VeraSil SOL PN 20</i>	1.0 – 3.0%
pH	4,5 – 5,5
Flotte	1/10, 1/20
Sıcaklık	30 – 50°C
Zaman	20 – 30 dakika
Kurutma	100 – 130°C

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27