

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Sentetikler için özel geliştirilmiş silikon emülsiyonu
Görünüşü	: Mavimsi beyaz sıvı
Katı madde	: % 20 ± 1
pH	: 4.0 – 6.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

### Özellikleri

- **VeraSil SOL PN 40**, her türlü pamuk-sentetik, PES, poly-viskon, naylon, yün ve karışımlarında kullanılan özel silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa yüksek yumuşatma özelliği verir.
- Kayganlık, dolgunluk ve dökümlü tuşe veren bir silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararma yapmaz.
- **VeraSil SOL PN 40**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VeraSil SOL PN 40**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.
- Alkali dayanımı yüksektir. 3 - 10 pH aralığında dahi çalışma imkanı vardır.
- PES boyama işleminde boya banyosunda rahatlıkla verilebilir.
- Renk verimini artırır, parlak bir görüntü sağlar.
- Kırık önleyici kullanımı engeller.
- Boyama sonrası prostele tekrar RAM işleminde apre verilmesine gerek yoktur.
- Sıcaklığa karşı stabilitesi yüksektir. 80-130°C 'de dahi sorunsuz kullanılabilmesi çektirme ve jet makinelerinde **VeraSil SOL PN 40**'ı özel bir ürün kılar.
- **VeraSil SOL PN 40**, işletmelerde pH ve sıcaklıktan doğabilecek problemleri engeller.

### Kullanım Şekli

**VeraSil SOL PN 40**, overflow, jet, fular ve jiggerde kullanılabilir.

#### 1- Fular metodu;

<b>VeraSil SOL PN 40</b>	20 – 30 g/l
pH	4 – 5
Sıcaklık	20 – 40°C
Pick-up	65 – 100%
Kurutma	100 – 130°C

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



# VeraSil SOL PN 40

Özel PES Silikon Emülsiyonu

Fikse

130 – 180°C, 1 – 4 dakika

## 2-Çektirme metodu;

<i>VeraSil SOL PN 40</i>	1.0 – 3.0%
pH	4,5 – 5,5
Flotte	1/10, 1/20
Sıcaklık	30 – 50°C
Zaman	20 – 30 dakika
Kurutma	100 – 130°C

## Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

## Ticari Satış Şekli

60 kg, 120 kg bidon ve 1000 kg lık IBC ile satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27