

Spesifikasyonları

Yapısı	: Özel yapılı silikon emülsiyonu
Görünüşü	: Mavimsi beyaz sıvı
Katı madde	: %10 ± 1
pH	: 4.0 – 6.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- *VeraSil SOL PN W*, her türlü pamuk-sentetik, PES, poly-viskon, naylon, yün ve karışımlarında kullanılan özel silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa yüksek yumuşatma özelliği verir.
- Kayganlık, dolgunluk ve dökümlü tuşe veren bir silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararma yapmaz.
- *VeraSil SOL PN W*, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- *VeraSil SOL PN W*, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.
- Alkali dayanımı yüksektir. 3-10 pH aralığında dahi çalışma imkanı vardır.
- PES boyama işleminde boya banyosunda rahatlıkla verilebilir.
- Renk verimini artırır, parlak bir görüntü sağlar.
- Kırık önleyici kullanımı engeller.
- Boyama sonrası proste tekrar RAM işleminde apre verilmesine gerek yoktur.
- Sıcaklığa karşı stabilitesi yüksektir. 80-130°C'de dahi sorunsuz kullanılabilmesi çektirme ve jet makinelerinde *VeraSil SOL PN W*'yi özel bir ürün kılar.
- *VeraSil SOL PN W*, işletmelerde pH ve sıcaklıktan doğabilecek problemleri engeller.

Kullanım Şekli

VeraSil SOL PN W, overflow, jet, fular ve jiggerde kullanılabilir.

1- Fular metodu;

<i>VeraSil Sol PN W</i>	20 – 30 g/l
pH	4 – 5
Sıcaklık	20 – 40°C
Pick-up	65 – 100%
Kurutma	100 – 130°C
Fikse	130 – 180°C, 1 – 4 dakika

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



VeraSil SOL PN W

Özel PES Silikon Emülsiyonu

2-Çektirme metodu;

<i>VeraSil SOL PN W</i>	1.0 – 3.0%
pH	4,5 – 5,5
Flotte	1/10, 1/20
Sıcaklık	30 – 50°C
Zaman	20 – 30 dakika
Kurutma	100 – 130°C

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık ve 120 kg'lık bidonlarda ve 1mt IBC ile satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27