

Spesifikasyonları

Yapısı	: PES reçine ve silikon emülsiyonu modifikasyonu
Görünüşü	: Sarımsı - bulanık sıvı
Katı madde	: %34 ± 1
pH	: 4.0–6.0
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

Özellikleri

- **VeraSoft BRC**, her türlü pamuk-sentetik, PES, poly-viskon, naylon, yün ve karışımlarında kullanılan özel karışım formülasyondur.
- Kumaşa yüksek yumuşatma özelliği verir.
- Kayganlık, dolgunluk ve dökümlü tuşe veren bir silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararma yapmaz.
- **VeraSoft BRC**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- **VeraSoft BRC**, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.
- Alkali dayanımı yüksektir. 3-10 pH aralığında dahi çalışma imkanı vardır.
- PES boyamada disperse, egalize ve oligomer önleme özelliği vardır, migrasyonu önler.
- Renk verimini artırır, parlak bir görüntü sağlar.
- Kırık önleyici kullanımı engeller.
- Boyama sonrası proseste tekrar RAM işleminde apre verilmesine gerek yoktur.
- PES boyama işleminde boya banyosunda rahatlıkla verilebilir.
- Sıcaklığa karşı stabilitesi yüksektir. 80-130°C'de dahi sorunsuz kullanılabilmesi çektirme ve jet makinelerinde **VeraSoft BRC**'yi özel bir ürün kılar.
- **VeraSoft BRC**, işletmelerde pH ve sıcaklıktan doğabilecek problemleri engeller.

Kullanım Şekli

VeraSoft BRC, overflow, jet, fular ve jiggerde kullanılabilir.

1- Fular metodu;

VeraSoft BRC	20 – 30 g/l
pH	4 – 5
Sıcaklık	20 – 40°C
Pick-up	65 – 100%
Kurutma	100 – 130°C
Fikse	130 – 180°C, 1 – 4 dakika

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



VeraSoft BRC

Özel PES Silikon Emülsiyonu

2-Çektirme metodu;

<i>VeraSoft BRC</i>	1.0 – 3.0%
pH	4,5 – 5,5
Flotte	1/10, 1/20
Sıcaklık	30 – 50°C
Zaman	20 – 30 dakika
Kurutma	100 – 130°C

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27