

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Amino fonksiyonel silikon
Görünüşü	: Mavimsi berrak sıvı
Katı madde	: %40±1
pH	: 6.0-8.0
Refrakto	: 29±1
Çözünürlüğü	: Suda çözünür

### Özellikleri

- Reaktif yapıya sahip olmasından dolayı kumaşa yumuşak, kaygan ve kalıcı bir tutum kazandırır.
- **VeraSoft Cons D71** çözeltisinin soğuk suda kolaylıkla hazırlanması ve köpürmemesi en önemli avantajıdır.
- Sürtünme ve yıpranmayı azaltır.
- Kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.
- Dikiş kolaylığı sağlar.

### Uygulama Alanları

- **VeraSoft Cons D71**, pamuk, viskon, yün, polyester, poliamid ve bunların karışımlarından oluşan elyaflar için üretilmiş çok etkili bir makro silikon emülsiyonudur. Uygulama reçetelerinde tek başına kullanıldığı gibi bitim işlemlerinde kullanılan farklı kimyasallarla uygulanabilir.

### Kullanım Şekli

- **VeraSoft Cons D71**, fular uygulamalarında problemsiz uygulanır, yumuşatılacak malın cinsi, istenilen tuşe ve yumuşaklığa göre 20-40 g/l kullanılması (ipeksi tuşe için 30-50 g/l) tavsiye edilir. Uygulanan banyo pH değerinin 5.0-5.5 olmasına dikkat edilmelidir. pH ayarlanırken asetik asit kullanılmalı, seyreltilerek ve silikondan önce verilmelidir. Banyo sıcaklığının soğuk olmasına dikkat edilmeli, 50°C'nin üzerinde emülsiyon kırılmaları yaşanabileceği unutulmamalıdır.
- **VeraSoft Cons D71**, iyi bir emülsiyon stabilitesine sahipse de kullanım şartlarına uyulması iyi bir apre uygulaması için gereklidir. **VeraSoft Cons D71** apre çözeltisi uygulanacak kumaş iyi bir hidrofiliteye sahip olmalı, kumaş üzerinde yağ ve alkali bulunmamalıdır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



kimyevi maddeler ithalat ihracat a.ş.

# VeraSoft Cons D71

Semi Amino Makro

Silikon Emülsiyonu

- Bitim işlemlerinde kullanılan farklı kimyasallar ile kullanıldığında karışımın stabil olması kontrol edilmelidir.
- *VeraSoft Cons D71* apre çözeltisi uygulandıktan sonra iyi bir kurutma işlemi önemlidir. İyi bir kurutma kumaşın yıkama, buruşmazlık ve yumuşaklığını arttıracaktır. Apre sonrası tuşe değerlendirmeleri bir gün sonra yapılmalıdır.

## Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarında, normal oda sıcaklığında uygun şekliyle depolandığında raf ömrü 6 aydır. Ambalajlar sıcağa ve donmaya karşı korunmalıdır.

## Ticari Satış Şekli

120 kg'lık plastik bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

**Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**  
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27