

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Yağ alkolleri karışımı
Görünüşü	: Açık sarı berrak sıvı
Katı madde	: %67±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 4.0-5.0
Refrakto	: 63
Çözünürlüğü	: Her oranda su ile karışabilir.

### Özellikleri

- *Ves TP 0283*, hidrofil pamuk üretiminde elyaf-elyaf sürtünmesini artırarak pamuğa gıcırtı efekti veren bir apre malzemesidir.
- *Ves TP 0283* uygulaması ile pamuğun şekil alması kolaylaştırılmış olur.

### Kullanım Şekli

- Otoklav uygulamalarında ağartma işleminden sonra yıkama yapılmalıdır. Nötralizasyon aşamasında pH değeri 5-6 arasına getirildikten sonra *Ves TP 0283* aynı banyoya eklenir.
- Banyoya verilmeden önce 60-80°C'deki sıcak suda homojen şekilde seyreltilmelidir.

İstenilen efekte göre;

<i>Ves TP 0283</i>	1.0-2.0 g/lt
Flotte oranı	1:4
<i>Ves TP 0283</i>	0.4 - 0.8% mal ağırlığı

### Depolama Şekli

Orjinal kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır. 15°C'nin üzerinde depolayınız.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.