

VesAsit PDT Cons

pH Ayarlayıcı ve Likit Asit Tamponlayıcı Madde

Spesifikasyonları

| | |
|-------------|--|
| Yapısı | : Organik ve inorganik kimyasalların sinerjik karışımı |
| Görünüşü | : Renksiz berrak sıvı |
| Refrakto | : 22±1 |
| pH | : 0-1 |
| Çözünürlüğü | : Soğuk su ile her oranda çözülür. |

Özellikleri

- *VesAsit PDT Cons*, köpüksüzdür.
- *VesAsit PDT Cons*, sert sularla çalışan fabrikalarda ortama iyon tutucu ilavesine gerek yoktur.
- *VesAsit PDT Cons*, polyester ve poliamid boyamaların pH'ını istenilen düzeyde tutar.
- *VesAsit PDT Cons*, boyar maddelerle uyumludur, boya verimliliğini ve canlılığını artırır. HT, kazan, bobin boyama ve fular sistemlerine uyumludur.

Uygulama Alanları

- *VesAsit PDT Cons*, polyester ve karışımlarının boyanmasında optimum pH kontrolü sağlamak için hazırlanmış asit tamponlayıcı maddedir.
- Microfiber boyamada mükemmel sonuç verir.
- Kumaş üzerine çökmüş olan oligomerleri uzaklaştırabilmek için kullanım miktarını arttırmak gerekir.
- Boyamalarda pH istenilen aralıkta tamponladığı için kazan farklarında azalmalar olur. Boya da daha canlı, parlak ve homojen olur.
- *VesAsit PDT Cons*, apre fularlarında pH stabilitesi için kullanılır.

Kullanım Şekli

HT şartlarında 130°C veya açık kazanlarda 95 - 100°C sıcaklıkta 1 gr/lt kullanılması tavsiye edilir. Naylon boyamada 0.5-1-5 g/l yeterlidir.

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda ve 1200 kg'lık IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi

Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27