

### Spesifikasyonları

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Yapısı      | : Hidrofil silikon emülsiyonu |
| Görünüşü    | : Berrak sıvı                 |
| Katı madde  | : %24±1                       |
| pH          | : 6.0±1                       |
| Çözünürlüğü | : Su ile her oranda çözülür.  |

### Özellikleri

- *VesHydrasil D-3*, her türlü pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda kullanılan özel yapılı bir hidrofilik silikon emülsiyonudur.
- Kumaşa yüksek hidrofilite ve yumuşatma özelliği verir.
- Kumaşa kayganlık, dolgunluk ve dökümlü bir tuşe verir.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- *VesHydrasil D-3*, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- *VesHydrasil D-3*, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır, elektriklenmeyi önler.

### Uygulama Alanları

- *VesHydrasil D-3*, pamuk, pamuk-sentetik, havlu ve bornoz tipi kumaşlarda iyi bir hidrofilite sağlayıcı silikon emülsiyonudur.

### Kullanım Şekli

- *VesHydrasil D-3*, fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin 4.5-5.0 olması tavsiye edilir.

*VesHydrasil D-3*, istenilen tuşeye, yumuşaklığa ve mamülün yapısına göre,

**Fular uygulamasında** 20-50 g/l

**Çektirme yönteminde** %2-4 (40-50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

### Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

120 kg'lık plastik bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.