



veskim

kimyevi maddeler ithalat ihracat a.ş.

VesQuick Dry Comfort

Spesifikasyonları

Yapısı	: Etoksile karboksilik asit bileşiği
Görünüşü	: Acık yeşilimsi renksiz bulanık sıvı
Katı madde	: %15±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 6- 8
Çözünürlük	: Her oranda su ile karışabilir.

Özellikleri

- *VesQuick Dry Comfort*, Sentetik liflerde, özellikle PESelyafi ve bunların selülozik karışımlarından üretilmiş dokuma, dokusuz yüzeyve örme kumaşlara yumuşaklık efekti vermektedir. Fular ve çektirme yöntemlerine göre uygulanabilen, narin yıkamalara dayanklı hidrofil apre malzemesidir. Mamule serin dökümlü yumuşak tuşe verir.
- *VesQuick Dry Comfort*, Mamulun yıkama dayanıklı hidrofilik özellikler, su emicilik ve kolay kir uzaklaştırma özelliği kazandırır
- Piğmentve yağ içeren kirler kolaylıkla uzaklaştırılabilir
- Sentetik liflere antistatik özellikler kazandırır
- Dökümlü tuşe sağlar
- Dispers paskı patında kullanıldığında renk koyulaştırma özelliği vardır.
- Tek basına uygulandığında sarama yapmaz
- Tekstil mamulünün antistatik özelliklerini artırır
- Fular ve çektirme yöntemlerine uygundur
-

Kullanım Şekli

VesQuick Dry Comfort, hem çekirme hemde fular yöntemlerine göre uygulanabilir. Optimum verimliliğe kumaş su itici kalıntılardan tamamen arındırılmış olmalıdır. Boyar madde secimi işlemin başarısında önemli rol oynar. Fular uygulamalarında ilave tankı sürekli karıştırılmalıdır.

1- Çektirme yöntemi

2 – 6 %	VesQuick Dry Comfort
Ph	4,5 -5
Sıcaklık	50- 70 C
İşlem süresi	20 dk

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Maddeler İthalat İhracat A.Ş

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 80660 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 9250468727



VesQuick Dry Comfort

2- Fular yöntemi

10 – 60 g/l	VesQuick Dry Comfort
Ph	4,5 -5
Kurutma	120-140 C

3- Pes kumaşlar için yumuşak tutum ve hidrofil Apre işlemi

40 – 60 g/l	VesQuick Dry Comfort
20- 30 g/l	VsAquasof GVN
Ph	4,5 -5
Kurutma	120-140 C

Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Maddeler İthalat İhracat A.Ş

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 80660 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 9250468727