

## Spesifikasyonları

Yapısı	: Silisik asit , katyonik
Görünüşü	:Beyaz emülsiyon
Katı madde	: %15±1
İyonik yapısı	: Katyonik
pH	: 4, 4,5
Çözünürlük	: Her oranda su ile karışabilir.

**Özellikleri** *VesQuick Dry Comfort*, Sentetik liflerde, özellikle PESelyafı ve bunların selülozik karışımlarından üretilmiş dokuma, dokusuz yüzey ve örme kumaşlara yumuşaklık efekti veren ,fular ve cektirme yöntemlerine göre uygulanabilen ,narin yıkamalara dayanıklı hidrofilye apre malzemesidir.Mamule serin dökümlü yumuşak tuşe verir.

- *VesQuick Dry Comfort* , Mamulun yıkama dayanıklı hidrofilye özellikler,su emicilik ve kolay kir uzaklaştırma özelliği kazandırır
- Piğmentve yağ içeren kirler kolaylıkla uzaklaştırılabilir
- Sentetik liflere antistatik özellikler kazandırır
- Dökümlü tuşe sağlar
- Dispers paskı patında kullanıldığında renk koyulaştırma özelliği vardır.
- Tek basına uygulandığında sarama yapmaz
- Tekstil mamulünün antistatik özelliklerini artırır
- Fular ve cektirme yöntemlerine uygundur
- 

## Kullanım Şekli

**VesQuick Dry Comfort** , hem cektirme hemde fular yöntemlerine göre uygulanabilir . Optimum verimliliğe kumaş su itici kalıntılardan tamamen arındırılmış olmalıdır. Boyar madde secimi işlemin başarısında önemli rol oynar. Fular uygulamalarında ilave tankı sürekli karıştırılmalıdır.

### 1- Cektirme yöntemi

2 – 6 %	<b>VesQuick Dry Comfort</b>
Ph	4,5 -5
Sıcaklık	50- 70 C
İşlem süresi	20 dk

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

### Veskim Kimyevi Maddeler İthalat İhracat A.Ş

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 80660 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 9250468727

## 2- Fular yöntemi

10 – 60 g/l	VesQuick Dry Comfort
Ph	4,5 -5
Kurutma	120-140 C

## 3- Pes kumaşlar için yumuşak tutum ve hidrofil Apre işlemi

40 – 60 g/l	VesQuick Dry Comfort
20- 30 g/l	VsAquasof GVN
Ph	4,5 -5
Kurutma	120-140 C

## Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

## Ticari Satış Şekli

60 kg'lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

### Veskim Kimyevi Maddeler İthalat İhracat A.Ş

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 80660 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 9250468727