

### Spesifikasyonları

Yapısı	: Hidrofil silikon emülsiyonu
Görünüşü	: Berrak viskoz sıvı
Katı madde	: %52±1
İyonik yapısı	: Nonyonik
pH	: 6.0±1
Çözünürlüğü	: Su ile her oranda çözülür.

### Özellikleri

- Kumaşa yüksek hidrofilit ve yumuşatma özelliği verir.
- Kumaşa kayganlık, dolgunluk ve dökümlü bir tuşe verir.
- Kumaşa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.
- Dikiş kolaylığı sağlar, sararmaya yol açmaz.
- *VesSil TBS*, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.
- *VesSil TBS*, kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır; elektriklenmeyi önler.

### Uygulama Alanları

- *VesSil TBS*, her türlü pamuk, pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaşlarda iyi bir hidrofilit sağlayıcı silikon emülsiyonudur.

### Kullanım Şekli

- *VesSil TBS*, fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin, silikondan optimum sonuç alınması için 4.5-5.0 olması tavsiye edilir.

*VesSil TBS*, istenilen tuşeye ve mamülün yapısına göre,

**Fular uygulamasında** 5 – 15 g/l

**Çektirme yönteminde** %0,5 – 1 (40 – 50°C x 20 dak.) pH: 4.5- 5.5

kullanılması tavsiye edilir.

Soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir. Kullanım esnasında 50°C'nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.

### Depolama Şekli

Orijinal kapalı ambalajda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

### Ticari Satış Şekli

1 tonluk IBC ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

**Uyarı :** Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

#### **Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi**

Karaoğlanoğlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul  
Telefon : ( 0-212 ) 283-1017 Pbx Fax: ( 0-212 ) 282-8038 e-mail : [info@veskim.com](mailto:info@veskim.com)  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27