

VesSoft KP 2015

Katyonik Yumuşatıcı

Spesifikasyonları

Yapısı	: Kondenzasyon ürünü
Görünüşü	: Akışkan krem sıvı
Katı madde	: %20
İyonik yapısı	: Katyonik
pH	: 4.0±1

Özellikleri

- **VesSoft KP 2015**, pamuk, viskon, yün ve bunların karışımlarından oluşan elyaflar için üretilmiş katyonik yumuşatıcı olup aynı zamanda antistatik özelliğe sahip avivaj ürünüdür.
- Kumaşa yumuşak ve kaygan tutum kazandırır.
- Boyama sonrası yumuşatma ve apre işlemlerinde, kumaş üzerinde film tabakası oluşturarak boya haslıklarını maksimuma çıkarır. Parlaklığa olumsuz etkisi yoktur.
- **VesSoft KP 2015**, her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir. Anyonik maddelerle uyumsuz.
- Sürtünme ve yıpranmayı azaltır.
- Kalıcı köpük oluşturmaz.
- Kumaşlarda pilling oluşumunu azaltırken, yumuşaklık, buruşmazlık, yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığını artırır, elektriklenmeyi önler.

Uygulama Alanları

- **VesSoft KP 2015**, pamuk, ipek, yün, akrilik, polyamid, polyester ve bunların karışımlarından oluşan elyafların yumuşatılması, avivaj ve apre işlemlerinde başarıyla kullanılır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

VesSoft KP 2015

Katyonik Yumuşatıcı

Kullanım Şekli

VesSoft KP 2015, fular ve çektirme metotlarında problemsiz uygulanır. Uygulanan banyo pH değerinin 4.5-5.0 olmasına dikkat edilmelidir. pH ayarlanırken asetik asit kullanılmalı, seyreltilerek verilmelidir. *VesSoft KP 2015*, banyoya ilave edilmeden önce ılık-sıcak su ile karıştırılıp seyreltilmelidir.

1- Çektirme metoduna göre;

Pamuk ve karışımları supreme mallarda

VesSoft KP 2015 %1.0 – 2.0

Pamuk ve karışımları interlok ve iki iplik mallarda

VesSoft KP 2015 %2.0 – 3.0

Diğer elyaflardan oluşan mallarda

VesSoft KP 2015 %1.0 – 3.0 önerilir.

pH 5 – 5.5

Sıcaklık 40 – 45°C

Süre 20 – 30 dakika, 130°C’de kurutma

2- Fular metoduna göre;

VesSoft KP 2015 10 – 30 g/l

pH 5 – 5.5

Sıcaklık 40 – 45°C

Sıkma %80 - 100, 130°C’de kurutma

3- Yumuşatıcının kumaştan sökülmesi;

3-5 g/l formik asit içeren banyoda 60°C’de 30 dakika işlem yapılarak yumuşatma apresi kumaştan veya iplikten sökülür. Böylece hatalı ve abrajlı boyanın düzeltilmesi için gerekli işlemlere başlanır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.



VesSoft KP 2015

Katyonik Yumuşatıcı

Depolama Şekli

Kapalı ambalajlarında, normal oda sıcaklığında uygun şekliyle depolandığında raf ömrü 1 yıldır. Ambalajlar ısıca ve donmaya karşı korunmalıdır.

Ticari Satış Şekli

100 kg'lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC'lerde satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogta verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber, kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.

Veskim Kimyevi Madde İthalat İhracat Anonim Şirketi
Karaođlanođlu Cad. Etem Zengin İş Hanı. No.25 Kat.5 Seyrantepe 34400 İstanbul
Telefon : (0-212) 283-1017 Pbx Fax: (0-212) 282-8038 e-mail : info@veskim.com
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 925 046 87 27